



ТОВАРНА КАРТА

Каналізаційна система MAGNACOR

Використовується для будівництва безнапірних санітарних, зливових, комбінованих та дренажних каналізаційних систем. Універсальна та довговічна система поліпропіленових труб та фітингів для зовнішньої каналізації, вона має легку конструкцію, гладку внутрішню стінку та профільовану гофровану зовнішню стінку. Використання поліпропілену та спеціальна конструкція стінки роблять систему легкою в установці. Вона характеризується високою механічною міцністю та підвищеною хімічною та термічною стійкістю, з розрахунковим терміном служби щонайменше 100 років.

Назва системи	Magnacor
Адреса виробництва	Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
Призначення	Дорожнє водовідведення, зливі води, санітарні та комбіновані каналізаційні системи, труби під дорогами та залізничними коліями, покриття для кабелів та проводів
Галузь застосування	UD, класи ґрунту 1-6, глибина монтажу: 0,8-10 м, транспортне навантаження SLW60, підтверджена герметичність: 0,5 бар,
Матеріал	Поліпропілен ПП
Колір	Труби: чорні зовні та світло-сірі всередині. Фітинги: чорні.
Конструкція	Структурований, двошаровий, гладкий внутрішній шар, гофрований зовнішній шар
Діаметри	DN/OD 160 мм, DN/ID 200 мм, DN/ID 250 мм, DN/ID 300 мм, DN/ID 400 мм, DN/ID 500 мм, DN/ID 600 мм, DN/ID 800 мм
Довжини	L = 3, 6 m
Класи кільцевої жорсткості	SN >= 8, 10, 12 kN/m ²

Кільцева пружність	30% згідно з ISO PN-EN ISO 13968:2008, без тріщин, розривів або відшарувань
Хімічна стійкість	Висока хімічна стійкість до агресивних стічних вод відповідно до ISO/TR 10358 та ISO/TR 7620, pH 2-12
Максимальна температура стічних вод	90 °C – постійний потік, 95 °C – короткочасний потік (до 15 хв.)
Тип з'єднань	Раструбне з'єднання
Можливість підключення до інших систем	з гладостінними трубопровідними системами DN/OD KG PVC-U, KG2000 PP-MD, з розтрубами DN/OD основань свердловин SC - потрібна перехідна муфта MC-KGI
Стандарти, національні технічні специфікації	PN-EN 13476-3, IBDiM – KOT -2018/0198
Може використовуватися в гірничодобувних районах	Позитивний висновок Центрального гірничого інституту щодо пошкоджень від гірничих робіт до IV класу включно

